

COVERING SYSTEM

8200

LEPIDLO C1T



SPOĽAHLIVÁ KVALITA OD CEMIX

Základné lepidlo pre jednoduché aplikácie v interiéri

Vnútro: podlaha + stena

Pre ručné spracovanie

Pre ľahké zaťaženie, napr. chôdzou ľudí: Pre kuchyne, obytné miestnosti alebo chodby.

Na podlahy a steny.

C1: ľahké obklady malých a stredných rozmerov (hrúbka <1 cm) na stenách.

Tixotropný (T): so zníženým sklzom. Polohovo stabilné obkladanie na stenách.

Na lepenie stredne a vysoko savej keramiky.

Odolný proti mrazu v suchom vnútornom prostredí.

Nie je určené na podlahové vykurovanie.



Oblasť použitia

Základné lepidlo pre stredne a vysoko nasiakavé keramické obklady a dlažby, dekoratívne obklady z tehál. (Skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII)

Vhodné pre suché vnútorné prostredie, napr. kuchyne, obývacie izby.

Mrazuvzdorné, vhodné aj do suchých nevykurovaných priestorov, napr. Garáží.

Vhodné iba pre priestory zaťažované pohybom osôb.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.):

5

Teplota pre spracovanie (max.):

30

Poveternostné podmienky pre spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu.

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.

Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkaldu

V závislosti od nasiakavosti podkaldu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 2614. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkaldu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody



Spotreba vody/kg (min.)

0.26

Spotreba vody/kg (max.)

0.30

Miešanie



Doba miešania

5

Rýchlosť miešania

800

Prestávka v min.

3

Pokyny pre spracovanie

Najprv naneste tenkú vrstvu lepidla na podklad pomocou hladké hrany hladítka. Potom naneste dostatočné množstvo lepidla pre požadovanú vrstvu zubovým hladidlom, pokiaľ možno v jednom smere.

Spotreba materiálu pri použití rôznych výšok zubov:

výška zuba 3-4mm - cca 1,6 - 2,1 kg / m².

výška zuba 6-8mm - cca 3,1 - 4,2 kg / m².

výška zuba 8-12mm - cca 4,2 - 6,3 KG / m²

Kladte obklad do doby, ktorá je uvedená ako otvorený čas.

Pri prekročení tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte. Nanesené lepidlo musí byť v tomto prípade odstránené.

Na nerovné podklady použite postup buttering floating: Naneste lepidlo podľa popisu aj na rubovú stranu dlaždice.

Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou hubového hladidla a čistej vody.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy v mm	8
Minimálna hrúbka vrstvy v mm	3

Spotreba



Spotreba od:

1.60

Spotreba do:

6.30

Spotreba materiálu v mernej jednotke:

Kg/m²

Spracovateľnosť v min. 180



Škarovanie po (hod.) 24

Pochôdnosť po (hod.) 48



Ošetrovanie po aplikácii

Nesavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie vodou. Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.
Menšie nánosy možno odstrániť octom (zriedenou kyselinou octovou) alebo špeciálnym čističom cementových náterov.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

1130 BETON 30MPa 4mm

2010 OMIETKA RUČNÁ

2613 PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ

2614 PENETRÁCIA HĽBKOVÁ

2v1: Na vystužené konštrukcie + poter

Vápennocementová jadrová

Reguluje nasiakavosť, zvyšuje priľnavosť

S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Trieda reakcie na oheň	A1 / A1 _{fl}
Maximálna veľkosť zrna	0,7mm
Trvalo zaťažiteľný po	7
Pevnosť v ťahu po uložení v suchu N/mm ²	0.50
Prídržnosť po uložení v morku v N/mm ²	0,5
Prídržnosť po uložení v mraze v N/mm ²	0,5
Skĺz	0.50
Hustota Kg/m ³	1250

VARIANTY

**Cieľový trh (uviedenie na trh potvrdené)****Farba****Netto hmotnosť Kg****Druh balenia****GTIN (EAN)****Množstvo na palete****Hmotnosť na palete Kg****Materiál obalu****Skladovateľnosť (mesiace)**

CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Štandard šedá	Štandard šedá
25	25
Vreco	Vreco
9005561100849	9005561101259
48	48
1200	1200
PE	Papier
24	12

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Podmienky skladovanie

Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch

Vreco

Papier

Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch

Obecné poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Pri navrhovaní a realizácii keramických obkladov dodržiavajte obecné pravidlá podľa ČSN 73 3451.

Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

Likvidácia materiálov

Nespotrebované zvyšky nevyliievajte do kanalizácie.

Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.

Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).

Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu.

Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.

Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:

Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.

Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.

Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce. Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.